

Hliníková páska 901 AC

Použití

Hliníková páska slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, obzvláště v místech, kde na spoj působí smykové síly. Izoluje jak proti chladu, tak i proti teplu.

Páska je vhodná pro:

- obalování tepelných izolací
- napojování hliníkových fólií
- dekorační účely
- reflexní vrstvy



Technický popis

Hliníková páska je spojení hliníkové fólie žíhané na měkko a polyakrylátového lepidla bez rozpouštědel.

Materiál nosiče	čistá hliníková fólie
Lepidlo	akrylátové
Liner	silikonový papír
Barva	hliníková
Tloušťka fólie	0,030 mm
Tloušťka celkem	0,060 mm
Lepivost na oceli	8 N / 25 mm
Pevnost v tahu	56 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	3 %
Odolnost proti ohni	samozhášivě dle DIN 4102 B1
Teplotní odolnost	-20 až 110 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C (teplota pásky i lepeného podkladu)
Skladovatelnost	24 měsíců

Rozměry

rozměr	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
ks/balení	24	16	12