

## Protiskluzová páska

### Použití

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak kluzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí.

Obvyklé jsou 4 typy protiskluzové pásky:

1. STANDARD – pro běžné nasazení do vnitřních prostor
2. EXTREME – do náročných podmínek a těžké nasazení dovnitř i ven
3. GLOWFIX – páska STANDARD + navíc ve tmě svítící – vhodné pro únikové zóny
4. AQUA-SAFE – bez hrubých zrn - do míst, kde chodíte na bosu



### Technický popis

Protiskluzová páska je samolepicí páska vyrobená z měkčeného PVC opatřeného z jedné strany akrylátovým lepidlem a z protiskluzové strany krystaly oxidu hliníku nebo zdrsňeným PVC vhodným pro bosou nohu.

Materiál nosiče	měkčené PVC 0,1 mm	
Lepidlo	akrylátové	
Materiál funkční vrstvy	oxid hliníku / zdrsňené PVC	
Barva	dle specifikací výrobce	
Lepivost na oceli	1,5 kg / 25 mm <sup>2</sup>	(dle PSTC-4)
Přilnavost pásky	velmi dobrá	
Pevnost v tahu	6 kg / 25 mm <sup>2</sup>	(dle PSTC-31)
Prodloužení při přetržení	+25 %	(dle PSTC-31)
Teplotní odolnost	-30 až 70 °C	
Skladovací teplota	5 až 25 °C	
Aplikační teplota	od 10 °C	
Odolnost proti vodě	10 měsíců	(dle PSTC-35)
Odolnost proti chemikáliím	8 měsíců	(dle PSTC-35)
Odolnost proti olejům	vynikající	(dle PSTC-35)
Životnost	12 – 24 měsíců	(dle PSTC 9)

### Rozměry

délka	délka (mm)		
18 m	25	50	+ možnost tvarovaných výseků
ks/balení	1	1	

Bližší detaily Vám rádi poskytneme na telefonu. Nebojte se nám zavolat. Co víme, povíme.

#### ní dle Pendulum (PVT)

	sucho	vlhko
	102	71
	99	80
:	106	31

vého tření s výpočtovou byly provedeny nezávislou toří na základě dynamického vého tření Pendulum, zvaného testu smyku na ochách. Uvedené údaje jsou dků opakovaných testů.

#### smkyvého tření (μ)

	sucho	vlhko
	> 1	> 0,8
	> 1	> 0,8
:	> 1	> 0,3

rykového tření (μ) je dnotou odvozenou z PVT. páska V41 splňuje požadavky /1998 Sb., § 34 na lastnosti a může být použita í schodišť a ramp proti eknutí.